



UN38.3测试报告

UN38.3 Test Report

样 品 名 称: 锂离子电池组
3.7V 24Ah 88.8Wh

Sample name : Lithium-ion battery pack
3.7V 24Ah 88.8Wh

型 号 Model : TN21700-1S6P

申 请 人 : 东莞市泰能电子科技有限公司

Applicant : Dongguan Taineng Electronic Technology Co., Ltd.



检测单位: 东莞市中认联科检测技术有限公司

Laboratory: Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.

地址: 广东省东莞市松山湖园区科技十路1号2栋

Address: Building 2, No.1, Technology 10th Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong, China

电话(Tel): +86-769-26621775

邮政编码(Post Code): 523808

Email: Marketing@zrlklab.com

Web: www.zrlklab.com



thenticity veri

申请人信息 Applicant information	名称 Name	东莞市泰能电子科技有限公司 Dongguan Taineng Electronic Technology Co., Ltd
	地址 Address	广东省东莞市清溪镇鹿湖东路 363 号 1 号楼 302 室 Room 302, Building 1, No. 363, Luh Lake East Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province
制造商信息 Manufacturer information	名称 Name	东莞市泰能电子科技有限公司 Dongguan Taineng Electronic Technology Co., Ltd
	地址 Address	广东省东莞市清溪镇鹿湖东路 363 号 1 号楼 302 室 Room 302, Building 1, No. 363, Luh Lake East Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province
	电话 Phone number	+86-15016849792
	邮箱地址 Email address	243159462@qq.com
	网址 Website	--
工厂信息 Factory information	名称 Name	东莞市泰能电子科技有限公司 Dongguan Taineng Electronic Technology Co., Ltd
	地址 Address	广东省东莞市清溪镇鹿湖东路 363 号 B 栋 302 室 Room 302, Building B, No.363, Luh Lake East Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province
	电话 Phone number	+86-15016849792
	邮箱地址 Email address	243159462@qq.com
	网址 Website	--
(电芯) 制造商信息 (Cell) Manufacturer information	名称 Name	东莞市泰能电子科技有限公司 Dongguan Taineng Electronic Technology Co., Ltd
	地址 Address	广东省东莞市清溪镇鹿湖东路 363 号 B 栋 302 室 Room 302, Building B, No.363, Luh Lake East Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province
	电话 Phone number	+86-15016849792
	邮箱地址 Email address	243159462@qq.com
	网址 Website	--

样品描述及说明 General product information			
样品类型(是否可充电) Sample Type(Rechargeable or not)	☒ 是/Yes	☐ 否/No	
样品信息 Sample information:			
产品名称 Product Name	锂离子电池组 Lithium-ion battery pack	型号 Model	TN21700-1S6P
商标 Trade mark	/	样品编号 Sample No.	B01#~B16# C01#~C30#
标称电压 Nominal Voltage	3.7V	额定容量 Rated Capacity	24Ah
额定能量 Rated Energy	88.8Wh	充电截止电压 Charge Cut-off Voltage	4.2V
最大充电电流 Max. Charging Current	8000mA	标准充电电流 Standard Charging Current	4800mA
充电截止电流 Charge Cut-off Current	240mA	放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	2.5V
最大放电电流 Max. Discharging Current	8000mA	标准放电电流 Standard Discharging Current	4800mA
形状 Shape	棱柱形 Prismatic	尺寸 Size	71.9*64.2*43.5mm
样品质量 Sample Mass	422.5g	串并联方式 Connection composition of series-parallel	1S6P
电芯信息 Cell information:			
电芯型号 Cell Model	21700-4000mAh	标称电压 Nominal Voltage	3.7V
额定容量 Rated Capacity	4000mAh	最大放电电流 Max. Discharging Current	8000mA

样品接收日期 Accepted date	2026-08-05	测试起讫日期 Test date	2026-08-05 ~ 2026-08-26
测试方法 和判定标准 Test method and criterion	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3		
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、重物冲击、过度充电、强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Overcharge, Forced discharge.		
测试结论 Conclusion	经测试，该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8, 38.3 标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8, 38.3. 签发日期(Issue date): 2026-08-26		
备注 Remark	----		
主检(测试工程师) Tested by: (Test engineer)	李奕霖 King Li (Test Engineer)	李奕霖 King Li 韦雪杏 Stella Wei 马孝琴 Ailis Ma 东莞市中认联科检测技术有限公司 Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.	
审核(项目工程师) Checker: (Project engineer)	韦雪杏 Stella Wei (Item Engineer)		
批准(技术总监) Approver: (Technical director)	马孝琴 Ailis Ma (Approved by)		

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节试验 T.1 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节试验 T.2 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节试验 T.3 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节试验 T.4 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short-circuit	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节试验 T.5 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	重物冲击 Impact	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节试验 T.6 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节试验 T.7 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节试验 T.8 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20°C - 25°C; 环境湿度: 45% - 75% Ambient temperature: 20°C - 25°C, Ambient humidity: 45% - 75%			

Procedure 说明

Test T.1 to test T.5 must be conducted in sequence on the same cell or battery. Test T.6 and test T.8 shall be conducted using not otherwise tested cells or batteries.

必须用相同的电芯或电池按顺序进行试验 1 到试验 5。试验 6 和试验 8 须用没进行过其它试验的电芯或电池。为了测试循环后的电池，试验 7 可用试验 1 到试验 5 后没损坏的电池。

Batteries of B01#~B08# are full charged after one cycle;

电池 B01#~B08#为 1 次循环满电状态;

Batteries of B09#~B16# are full charged after 25th cycle;

电池 B09#~B16#为 25 次循环满电状态;

Cells of C01#~C05# are 50% charged after one cycle;

电芯 C01#~C05#为 1 次循环后 50%充电状态;

Cells of C06#~C10# are 50% charged after 25th cycle;

电芯 C06#~C10#为 25 次循环后 50%充电状态;

Cells of C11#~C20# are full discharged after one cycle;

电芯 C11#~C20#为 1 次循环完全放电状态;

Cells of C21#~C30# are full discharged after 25th cycle.

电芯 C21#~C30#为 25 次循环后完全放电状态。

Remark: Circular preprocessing is provided by customers

备注：循环预处理由客户提供

附表 6
Appendix 6

序号 No.	6	测试项目名称 Name of Test Items	重物冲击 Impact		
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark	
C01#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	22.3	O	/	
C02#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	22.8	O	/	
C03#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	22.6	O	/	
C04#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	22.9	O	/	
C05#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	22.4	O	/	
C06#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	22.1	O	/	
C07#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	22.7	O	/	
C08#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	22.8	O	/	
C09#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	22.4	O	/	
C10#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	22.5	O	/	
以下空白					
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire					

附表 8
Appendix 8

序号 No.	8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C11#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C12#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C13#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C14#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C15#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C16#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C17#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C18#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C19#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C20#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C21#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C22#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C23#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C24#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C25#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C26#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C27#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C28#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C29#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C30#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			

样品照片 Sample photo





规格型号: TN21700-1S6P

标称电压: 3.7V

额定容量: 24Ah

额定功率: 88.8Wh

生产日期: 2026-08-02



***** The end *****

注意事项 Important Notice

1. 本报告无 ZRLK 盖章无效。

The test report is invalid without the official stamp of ZRLK.

2. 未经本试验室书面同意，不得复制或部分地复制本报告。

Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this report without written permission of ZRLK.

3. 本报告无主检人、审核人及批准人签名无效。

The test report is invalid without the signatures of Approver, Checker and Tested by.

4. 客户必须如实提供样品及资料，并保证申报品名和样品以及运输货物相同，否则本检测单位不承担任何相关责任。

The client shall truthfully provide test samples and relevant documents, and ensure that the declared product name is consistent with the samples and the shipped goods. Otherwise, the testing organization shall not bear any relevant liabilities.

5. 本报告涂改无效。

This test report is invalid if altered.

6. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

Any objection shall be raised to the testing institute within 15 days upon receipt of this report. Late claims will not be accepted.

7. 一般情况，本报告仅对试验样品负责。

Under normal circumstances, this Report is only valid for the tested samples.

8. 任何情况下检测单位的赔偿责任都不会超过检测单位就本次检测所收取的检测费用。

ZRLK's liability under no circumstance will exceed the testing fee received from applicant for test conducted hereof this testing report.

9. 伪造、篡改本检验报告，我单位有权追究法律责任。

The Institution reserves the right to pursue legal liabilities for forgery or tampering of this Inspection Report.

10. 报告未加盖资质认定标志章，则仅用于科研、教学、内部质量控制等活动，不可用作向社会出具具有证明作用数据的用途。

If this Report is not affixed with the Certification Accreditation Mark, it shall only be used for scientific research, teaching, internal quality control and other activities, and shall not be adopted to issue data with evidentiary effect to the public.

11. 若本报告同时包含已入库与未入库的检测项目，整份报告不予加盖 CMA 资质认定标志，报告全部数据不具备向社会出具证明作用的效力。

If this report contains both filed and unfiled test items, the entire report shall not bear the CMA mark, and all data herein shall not be valid for issuing certification to the public.

检测单位：东莞市中认联科检测技术有限公司

Laboratory: Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.

地址：广东省东莞市松山湖园区科技十路 1 号 2 栋

Address: Building 2, No.1, Technology 10th Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong, China